

PegaPorcelanato Exprés

Adhesivo innovador tipo "lechada" para colocaciones rápidas Máximo rendimiento

Producto innovador formulado para emplearse como **Lechada** (Suspensión Acuosa) para facilitar su aplicación y rendimiento, convirtiéndolo en la actualidad en el **Adhesivo más rápido y rendidor para la colocación de Piso sobre Piso** y para recubrimientos de alta, media y baja absorción.

Rinde el doble. Su empleo, en forma de **Lechada**, reduce la cantidad de adhesivo por metro cuadrado, comparado con adhesivos tradicionales. Asimismo, se disminuye considerablemente la carga sobre los entresijos hasta 3 kg/m². Se distribuye cómodamente con un rastrillo, sin necesidad de arrodillarse.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:

Verificar que todo soporte esté previamente alisado y perfectamente fraguado, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier agente que funja como aislante o repelente. Para colocar **piso sobre piso**, el sustrato debe estar nivelado, libre de aristas y perfectamente fraguado.

En el caso de tener un piso con irregularidades, aplique previamente una capa de **PEGAPORCELANTO EXPRÉS** para cubrir las y deje transcurrir 24 hrs.

Preparación de la mezcla:

Agregar 1 saco de **PEGAPORCELANTO EXPRÉS** de 20 kg a 7 litros de agua, (5 litros si va a utilizarlo para muros, como pasta tradicional).

Revolver con un mezclador adaptado a un taladro eléctrico, hasta obtener una lechada homogénea.

Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.

Aplicación de la mezcla:

1. Verter **PEGAPORCELANTO EXPRÉS** a 5 mm.
2. Su distribución es rápida y cómoda; el instalador no tiene que arrodillarse como sucede al aplicar un adhesivo convencional en pasta con una llana dentada o "peine".
3. Colocar las piezas cerámicas o recubrimiento utilizando separadores.
4. Con una maza de goma, golpear suavemente las piezas.

Rendimiento aproximado

Con **PEGAPORCELANTO EXPRÉS**: 4.5 m² por saco de 20 kgs (3 mm de espesor).

Con pegazolejos tradicionales: 2.5 m² por saco de 20 kgs.

Tiempo de colocación aproximado

- El empleo de **PEGAPORCELANTO EXPRÉS** como **Lechada** permite instalar más del doble de metros cuadrados por hora que con un sistema tradicional.

EMBOQUILLADO

Para garantizar un acabado de primera, utilice la línea de **BOQUILLAS JUNTEX**, autocurables, de gran calidad y resistencia, después de 48 hrs .

JUNTAFINA 0/1 PORCELANICO - para cerámica porcelánica biselada colocada "a hueso".

JUNTAFINA 0/4 SIN ARENA - para juntas estrechas hasta 4 mm.

JUNTAPISO 4/16 - para juntas anchas de 4 a 16 mm.

JUNTAEPOXI - para juntas que requieran resistencia química antiácida.

RECOMENDACIONES

No agregar más agua al producto que la indicada.

Usar herramienta profesional.

Limpiar las herramientas y utensilios utilizados con agua.



ventas@pymdesign.com.mx



55 4527 6064
55 3982 2893