

JuntaPiso

Boquilla compacta para rellenar juntas anchas (4 a 16 mm)

Características técnicas

JUNTEX JUNTAPISO es un producto basado en cemento, modificado con aditivos que por su elasticidad, proporciona una junta flexible, de gran adherencia, excelente trabajabilidad y resistencia mecánica. Su fraguado es "AUTOCURABLE", no hay necesidad de curarla una vez que ha sido colocada. Basta con una buena aplicación para obtener una gran dureza, elasticidad y resistencia que no se desgasta aún en zonas de mucho tránsito.

- Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica.
- Absorbe los coeficientes de dilatación.
- Da un efecto decorativo y estético.
- Colores firmes y resistentes.

Amarillo	Champagne	Negro
Arena	Chocolate	Rojo
Azul	Durazno	Salmón
Azul ultramar	Gris oscuro	Turquesa
Beige	Gris Oxford	Verde claro
Blanco	Gris perla	Verde oscuro
Café	Ladrillo	

- Fabricamos colores especiales sobre pedido.

Campos de aplicación

- Especialmente creada para el relleno de juntas anchas de 4 a 16 mm en todo tipo de materiales, tanto en interiores como en exteriores.
- Rellenado de juntas entre piedra natural, ladrillo, gres extrusionado, piezas prefabricadas de concreto, en fachadas, piezas de monococión de gran tamaño, cerámica de todos tamaños, azulejos, mosaicos, etc.
- Para dar un efecto decorativo a mesas y mostradores en cocinas, tocadores, baños, pisos, muros y revestimientos en general.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

- Verificar que las juntas a rellenar estén libres de grasa, polvo, pintura, cera, etc.
- Aplicar JUNTEX JUNTAPISO transcurridos como mínimo 8 días después de la colocación de la cerámica.

Preparación de la mezcla:

- Agregar 1 saco de 10 kg a 2.2 litros de agua. (Para muros prepararla un poco más espesa).
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- Dejar reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.

Aplicación de la mezcla:

- Proceder al emboquillado con la ayuda de una llana de goma, comprimiéndola firmemente para rellenar todos los espacios entre las juntas. Conforme se va aplicando JUNTEX JUNTAPISO recoger los excesos sobrantes para volver a ser utilizados con la misma llana.
- Transcurrida media hora de su aplicación, realice el acabado superficial de la junta y limpie las piezas cerámicas con la ayuda de una esponja húmeda, hasta retirar todos los excesos.
- Cuando haya secado por completo, puede limpiar la superficie con un trapo limpio y seco para eliminar todos los restos de polvo.

- Recomendamos aplicar JUNTEX IMPERSIL, para dar una mayor impermeabilidad y resistencia al paso del tiempo, sellar 8 días después de haberla instalado.

Limpieza de los utensilios

- Las herramientas, utensilios, recipientes y manos pueden limpiarse con agua.

Presentación

- JUNTEX JUNTAPISO se envasa en sacos de papel kraft de 10 kg en 20 colores.

Rendimiento

- Ver tabla orientativa.

Rendimiento aproximado	
Tamaño de la pieza (cm)	Esesor o ancho de la boquilla (mm)
	5 10 15
	Rendimiento (kg/m ²)
10 x 20	1 2 3
20 x 20	1 2 3
33 x 33	0.6 1.2 1.8
40 x 40	0.5 1 1.5
30 x 60	0.5 1 1.5
Rendimiento en metros lineales	
100 a 5 mm ancho/profundidad 1 cm.	
50 a 10 mm ancho/profundidad 1 cm.	

El rendimiento puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, del grueso y ancho de las zonas a emboquillar y de la herramienta que se utilice.

Datos técnicos	
Producto	
Densidad aparente en polvo	1.4 kg/l aprox.
Contenido en sólidos secos	100%.
Inflamabilidad	No
Toxicidad	No
Aplicación	
Proporción de la mezcla	Mezclar 2.2 litros de agua por saco de 10 kg
Duración de la mezcla a 20°C	1 hora y 30 minutos aprox.
Densidad aparente de la pasta	1.7/l aprox.
Temperatura de aplicación	desde 5°C a 35°C
Tiempo de secado inicial	8 días
Transitable después de	24 horas
Tiempo de fraguado final	15 días a 20°C
Rendimientos finales	
Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia al envejecimiento	Excelente
Resistencia a los disolventes	Excelente
Resistencia a ácidos/alcalinos	Poca
Resistencia a la flexión	60 kg/cm ²
Resistencia a la compresión	215 kg/cm ²

