

Nivelán Express

Autonivelante de fraguado extra rapido para corregir desniveles



Descripción del producto La elevada fluidez de **Nivelán Express** permite nivelar y alisar las diferencias de pisos con un espesor de hasta 10 mm, sin necesidad del uso de una llana. Compuesto por resinas, aditivos, cemento de fraguado rápido, proporciona el sistema más rápido para obtener pisos perfectamente nivelados con mínima mano de obra, ya que en *una sola operación* corrige los desniveles del sustrato. Obtenga una superficie abierta al tránsito peatonal a partir de las 2 o 3 horas de su aplicación. Instale al cabo de 48 o 72 horas la mayoría de los recubrimientos de piso.

Campos de Aplicación Nivele con *rapidez y facilidad* cualquier sustrato de concreto, mortero, cemento, etc., cuyo desnivel imposibilita la correcta colocación de acabados que requieren un piso resistente y nivelado, como:

- duela
 - madera • laminados • parquet • piedra
 - porcelanato
 - cerámica
 - alfombra
 - loseta vinílica
 - gran formato slim
- recubrimientos y pinturas epoxicas

Modo de empleo *Preparación del soporte:* •Las superficies a nivelar deberán ser duras y consistentes, completamente limpias de polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier agente aislante o repelente. No utilice si la zona está expuesta a humedad.

•Aplicar **Construbond Juntex** diluido 1:1 para cubrir toda la superficie a nivelar.

Preparación de la mezcla:

- Agregar 1 saco de 20 kg a 6 litros de agua.
- Revolver con un mezclador eléctrico, hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.

Aplicación de la mezcla:

- Verter la mezcla sobre la superficie a nivelar. •Por su fluidez **Nivelán Express** se desplaza por sí solo nivelando las diferencias del sustrato. En caso necesario, utilizar un jalador de hule, llana o regla para que llegue a las esquinas.
- La superficie estará lista para transitar en un lapso de 2 a 3 horas y para recibir el recubrimiento final en un lapso de 48

a 72, dependiendo del espesor y de las condiciones ambientales. Recomendamos verificar previamente el grado de humedad mediante un higrómetro, especialmente si va a instalar madera o sus derivados.

Recomendaciones

Quando el desnivel del sustrato es superior a 1 cm, se recomienda economizar el costo al aplicar **Pre-Nivelán Juntex** en los espesores más notorios y limitar el empleo de **Nivelán Express** a los últimos 10 mm.

Medir correctamente el agua, no alterar las cantidades ni mezclar otros componentes.

No añadir más agua una vez iniciado el fraguado del producto.

Usar herramienta profesional.

En áreas grandes divida con "fronteras" y trabaje por secciones, no exceda 15 min entre una y otra.

Si se interrumpe el trabajo, o se nivela en varias capas, aplicar una capa de **Construbond Juntex** antes de continuar.

Limpiar las herramientas y utensilios inmediatamente después de utilizarlos con agua.

Use mascarilla y lentes de seguridad al preparar el producto.

Rendimiento aproximado

Puede calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula: $1,6 \text{ kg/m}^2 \text{ por mm de espesor}^*$

* Depende del firme donde se aplique y de sus irregularidades.



Datos Técnicos

Envase	Sacos de papel de 20 kg
Color	Gris
Agua de mezcla	6 litros saco de 20 kg
Resistencia a la flexión	60 kg/cm ²
Resistencia a la compresión 28 d	218 kg/cm ²
Rendimiento aproximado	1,6 kg/m ² por mm de espesor
Temperatura durante la aplicación	Entre 10° y 25° C
Tiempo de almacenaje	6 meses en el envase original y en un lugar seco
Tiempo de fluidez	10 min
Tránsito peatonal ligero	2 a 3 horas
Instalación mayoría de recubrimientos	48 a 72 horas
Instalación de madera	Comprobar previamente humedad con un higrómetro

La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por

el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición

