

Nivelán Rapido



Autonivelante de fraguado rápido para corregir desniveles

Nivelán Rapido

Descripción del producto

proporciona el sistema más rápido para obtener en una sola operación corrige los desniveles del sustrato. pisos perfectamente nivelados con mínima mano de obra, ya que Obtenga una superficie transitable a partir de las 8 h de su aplicación.

Producto formulado a base de cemento, resinas, car gas y aditivos

de alta resistencia que le permiten actuar como un compuesto muy fluido y adherente para obtener un piso nivelado, liso y

muy Con **Nivelán Rapido** consigue un **extraordinario ahorro** de resistente, listo para recibir cualquier tipo de recubrimiento. adhesivo y mano de obra.

Preparación de la mezcla:

Modo de empleo

- Agregar 1 saco de 20 kg a 5 o 6 litros de agua. • Revolver con un mezclador eléctrico, hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.

Preparación del soporte:

- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
- Las superficies a nivelar deberán ser duras y consistentes, completamente limpias de polvo, grasa, aceite, pintura, cera o
- Aplicar **Construbond Juntex** diluido 1:1 para cubrir toda la cualquier agente aislante o repelente. superficie a nivelar.
- Por su fluidez **Nivelán Rapido** se desplaza por sí solo

Aplicación de la mezcla:

nivelando

- Verter la mezcla sobre la superficie a nivelar. las diferencias del sustrato. En caso necesario, utilizar un jalador

de hule, lana o regla para que llegue a las esquinas.

Rendimiento aproximado

Depende del firme donde se aplique y de sus irregularidades.

1.5 kg **Nivelán / Nivelán Rapido** por 1 m² a 1 mm de espesor

Puede calcularse de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ejemplo:

Espesor a nivelar	Rendimiento x m ²	R end. x saco 20 kg
3 mm	4.5 kg	4.44 m ²
5 mm	7.5 kg	2.6 m ²
10 mm	15 kg	1.3 m ²



Nivele con **rapidez y facilidad** cualquier sustrato de concreto, **Campos de Aplicación**

mortero, cemento, etc., cuyo desnivel imposibilita la correcta colocación de acabados que requieren un piso resistente y nivelado, como:

- duela
- porcelanato
- cerámica
- alfombra
- loseta vinílica
- gran formato slim
- recubrimientos y pinturas epoxicas

• La superficie estará lista para transitar en un lapso de 8 a 12 horas y para recibir el recubrimiento final en un lapso de 72 a 96 horas, dependiendo del espesor y de las condiciones ambientales. Recomendamos que antes se verifique el grado de humedad mediante un **higrómetro**.

Recomendaciones

aplicar **Pre-Nivelán Juntex** en los espesores más notorios para

Cuando el desnivel del sustrato es superior a 1 cm, se recomienda limitar el empleo de **Nivelán Rapido** a los últimos 10 mm.

Medir correctamente el agua, no alterar las cantidades.

Usar herramienta profesional.

En áreas grandes divida con "fronteras" y trabaje por secciones, no exceda 15 min entre una y otra.

capa de **Construbond Juntex** antes de

continuar.

Si se interrumpe el trabajo, o se nivela en varias capas, aplicar una

Limpia las herramientas y utensilios inmediatamente después de

utilizarlos con agua.

Use mascarilla y lentes de seguridad al preparar el producto.

Datos Técnicos	
Envase	Sacos de papel de 20 kg Gris
Color Agua de mezcla	De 5 a 6 litros saco de 20 kg
Resistencia a la compresión 24h	175 kg/c m ² 300 kg/c m ²
Resistencia a la compresión 28 de	1.5 x 1 m m espesor x 1 m ²
Rendimiento Temperatura de	Entre 9º y 25º C 6 meses
durante la aplicación	Mantenganse en el envase
Tiempo de almacenaje	original y en un lugar seco

La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición.



ventas@pymdesing.com.mx



5545276063