

# Gran Formato

Adhesivo especial para recubrimientos de gran tamaño



JUNTEX GRAN FORMATO es un adhesivo base cemento, fortificado a base de polímeros y aditivos para instalar piezas grandes y pesadas de material porcelánico, cerámica, piedra natural, mármol o granito, evitando que se deslicen o hundan por su dimensión y peso Especial para muros y pisos en interiores y exteriores. Su excelente adherencia permite colocar recubrimientos de alta, mediana y baja absorción, sobre soportes convencionales de concreto, cemento, panel de yeso, panel de cemento y aplanados tradicionales entre otros.

- Garantiza la perfecta colocación de piezas de gran tamaño (mayores a 60x60)
- Para pisos y muros en interiores y exteriores.
- Fácil aplicación.
- Para colocar piezas de alta, baja y nula absorción.
- Para instalar cerámica porcelánica, piedra natural, cantera, mármol, granito.

## Modo de empleo

### Preparación del soporte:

- Verificar que la superficie esté libre de eflorescencias, polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de repelente o aislante.
- El soporte deberá estar perfectamente nivelado, seco, liso y completamente fraguado.
- Paranelaciones perfectas utilice Autonivelantes Juntex

### Preparación de la mezcla:

- Agregar 1 sacode 20 kg a 3 litros de agua (máximo 3.5 litros).
- En el caso de aplicar en exteriores o en zonas con temperaturas extremas, mezclar un saco de 20 kg con 2 litros de agua y 1 litro de Adiflex Juntex. Mezclar con la ayuda de un mezclador eléctrico hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo.
- Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar.

### Aplicación de la mezcla:

- Aplicar Juntex Gran Formato sobre el piso o muro con la ayuda de un peine ó llana dentada de 10 o 12 mm, cubriendo sólo el área en la que se va a colocar la pieza.
- En caso de aplicar en muros, marcar los surcos de la llana dentada en forma horizontal.
- En exteriores o en zonas con temperaturas extremas, es recomendable aplicar una capa fina de adhesivo en el reverso de la pieza (doble encolado). Colocar la pieza y presionar con firmeza para que el adhesivo tenga contacto con toda la superficie. Se recomienda utilizar un mazo de goma para asegurarse que la pieza entre en contacto con el adhesivo en toda su superficie.
- No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas.
- Remove la mezcla en la cubeta de vez en cuando para que esté lista al uso, en ningún caso añadir más agua ni otros productos ya que esto debilita el producto. Si el adhesivo forma una película superficial, simplemente volver a mezclar o peinar con la llana.

## Rendimiento aproximado

El rendimiento aproximado de Juntex Gran Formato es de 2 a 5 m<sup>2</sup>, por saco de 20 kg dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice, del tipo y formato del recubrimiento.

GRAN FORMATO	
Usos	pisos y muros
Color	blanco
Agua	3 a 3.5 l agua por saco 20 kg
Rendimiento	2 a 5 m <sup>2</sup> saco 20 kg
T abierto mezcla	15 min
T ajuste de las piezas	25 min
inflamabilidad	no
Temp aplicación	10°C y 25°C
Vida útil en cubeta	2.5 h
Espera para emboquillar	24 a 72 h
Espera para transitar	24-36 h
Almacenaje	12 meses

## Recomendaciones

Sustituir hasta el 33% del agua de mezcla por Adiflex para una mayor adherencia e impermeabilidad. Seguir las sugerencias del fabricante de cerámica ya que en algunos casos se recomienda fijar las piezas con soportes mecánicos. En instalaciones de gran altura y peso o con temperaturas extremas, es recomendable utilizar anclaje mixto, donde se utilice doble encolado junto con anclaje mecánico. Dejar libres las juntas de expansión. Trabajar por zonas, aplicar sólo el adhesivo necesario para colocar una pieza de gran formato a la vez. Usar herramienta profesional (ventosas, rodilleras, sistema profesional de nivelación y separación). Limpiar las herramientas y utensilios utilizados con agua después de su uso. Después de 48h recomendamos aplicar JUNTEX JuntaFina 0/4 o JuntaPiso, para rellenar las juntas entre las piezas y absorber los movimientos de contracción y dilatación moderados. Amplia gama de colores disponible. Dejar transcurrir 72h para abrir paso al tráfico, dependiendo de las condiciones de humedad ambiental y el espesor aplicado. Para más información consulte con nuestro departamento técnico: [soportetecnico@juntex.com.mx](mailto:soportetecnico@juntex.com.mx)

La información e instrucciones proporcionadas en la fichatécnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición



[ventas@pymdesign.com.mx](mailto:ventas@pymdesign.com.mx)



5545276064  
5539822893